

Deckshield SF

Fiche Produit

Description

Deckshield SF est une masse polyuréthane flexible trois composants.

Destination

Deckshield SF est un des constituants du système d'étanchéité Deckshield et est notamment utilisé comme couche de masse, couche d'égalisation ou primaire. Il est applicable sur béton ou asphalte et peut être saupoudré afin d'obtenir un revêtement antidérapant.

Environnement

Deckshield SF est sans solvant et pratiquement sans odeur à l'application.
Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour plus de renseignements.

Préparation

Le produit est livré en kits préposés de 30 kg. Ne préparer que des kits complets en veillant à mixer en premier lieu les deux composants liquides puis à ajouter la charge qui doit être soigneusement dispersée.

Température d'application/humidité

Température du support entre 15-25°C, pas en dessous de 5°C.
Température du support devra être 3°C au dessus du point de rosée lors de la mise en œuvre et de l'application.
La température ne devra jamais être en deçà de 5°C durant les 24 premières heures après la mise en œuvre.

Temps d'application/pot life

Les composants, une fois mélangés, seront mis en place avant 20 minutes à 20°C.
Une température plus élevée réduira ce temps de travail.

Durcissement (à 20°C)

Sec au touché après 5 heures (10 hrs à 10°C). Circulation piétonne 16 hrs (30 hrs à 10°C).
Durcissement complet 5/7 jours.

Application d'une nouvelle couche avant 24 heures à 20°C.

Des traces blanches peuvent apparaître si le produit est exposé à une humidité importante dans les 24 premières heures.
Ne pas couvrir avant 24 hrs de durcissement.

Couleur

Gris beige.

Extrait sec

100%.

Finition

Brillant.

Densité

Composant A approx. 1.6 kg/l.
Composant B approx. 1.3 kg/l.
Composant C approx 2.65 kg/l.
A+B+C : 1.8 kg/l

Stockage

12 mois en emballage non ouvert à 5-40°C.

Conditionnement

Kit de 30 kg (A :18.3kg + B :4.1kg+C :7.6kg).

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Par ailleurs, nos produits doivent être mis en œuvre par des personnes qualifiées.